

Gamma 氧化铝粉末

GH-P-G1

该产品的原材料是我们自产的拟薄水铝石。

亮点:

- >自有原料
- >质量稳定
- >产量高交货期短

指标	范围
BET 孔容	0.35-0.45
BET 比表面	100-200
SiO ₂	0.03-0.05 %
Fe ₂ O ₃	0.01-0.015 %
Na ₂ O	0.08-0.12 %
LOI	4-8%
粒度	可定制